平滑剂 RUMSIL 619 乳液

主要成份: 聚硅氧烷水乳液

技术指标:

外观	白色带蓝光乳液
PH 值 (1%水液)	6~8
离子型	阳离子
稀释剂	冷水
含固量	大于37.5%
比重 (25℃)	约1.0

性能与特点:

- 本品具有适用各种织物的浸轧加工, 尤其适用于纯棉仿天丝整理, 滑度突出。
- 赋予织物优异的油性柔滑特性
- 具有一定程度的增深效果
- 可用于羊毛纤维和织物
- 适用于较广范围的织物如棉, 羊毛, 聚酯纤维, 粘胶等及其交织物, 柔滑、油性效果极佳。可以单独使用, 也可以与其他柔软剂搭配使用, 使用前请做好相容性试验。
-

应用:

可用水 1:1 稀释后直接使用 (经济配方), 适用于浸轧工艺, 不推荐用于浸渍工艺。
浸轧工艺: 10—20 g/l RUMSIL 619 0.3 ml/l 醋酸 (98 %), 视具体织物和应用要求而确定具体用量, 干燥、定型 120—180℃×0.5—3min。

包装与贮存:

120kg、200kg塑料桶包装, 密封存放, 室温存放半年, 非危险化学品。